ASIA PACIFIC INDUSTRY GROUP CO., LIMITED
Tel +0086-551-64687285
Email sales@boppfilmsales.com
www.boppfilmsales.com · www.apigcl.com

POF Shrink Film — Test Data

POF 收缩膜 — 检测数据 A002T12085633-1R02

Document No. 文件编号	Revision 版本	Issue date 签发日期	Document type 文件类型
APIG-QC-POF-AOV-2018	**Rev. 1.0**	**2018-09-21**	**Test Report (Original / 技术数据表**)

REPORT SUMMARY 报告信息

Item 项目	Content 内容
报告编号 Test Report	A002T12085633-1R02
签发日期 Date	May 14, 2018（共 2 页 / 2 pages）
客户/申请者 Customer	亚太工业集团有限公司 Asia Pacific Industry Group Co., Limited
地址 Address	中国安徽省合肥市包河区庐州大道 399 号 No.3399, Luzhou Ave., Baohe Industrial District, 230051, Hefei, Anhui, P.R.China
样品名称 Sample name	聚烯烃收缩膜 POF shrink film
描述 Description	聚乙烯主要料、聚丙烯 Polyethylene main material, polypropylene
制造商 Manufacturer	亚太工业集团有限公司 Asia Pacific Industry Group
样品接收日期 Sample received	2018-05-10 / May 10, 2018
测试要求 Testing requested	参考 FDA 21 CFR 177.1520，测定指定条件下总浸提物含量及密度 For compliance with 21 CFR 177.1520: total extractive and density
检测机构 Issuing laboratory	深圳市奥维检测技术有限公司昆山分公司 Shenzhen AOV Testing Technology Co., Ltd, Kunshan Branch
签署 Signed	Li Ting Ting, Maggie（报告员 Report Clerk）; Wang Wei Xin, Weikin（实验室主管 Laboratory Supervisor）; Yuan Qi, Mickey（技术负责人/实验室经理 / ）

TEST RESULTS 测试结果

Test Item 测试项目	Unit 单位	Result 结果	Limit 限值 聚乙烯/PE	Limit 限值 聚丙烯/PP
总浸提量 Total Extractive · 50 ℃ 正己烷中浸提 2 小时 In n-hexane at 50 ℃ for 2 hours	%	0.88	≤5.5	≤6.4
总浸提量 Total Extractive · 25 ℃ 二甲苯中浸提 2 小时 In xylene at 25 ℃ for 2 hours	%	0.22	≤11.3	≤9.8
密度 Density	g/cm³	0.913	0.85~1.00	0.880~0.913

NOTES 备注

• 方法依据

依据 21 CFR 177.1520 进行食品接触合规测试；测试条件为 50 ℃ 正己烷 2 小时与 25 ℃ 二甲苯 2 小时。