ASIA PACIFIC INDUSTRY GROUP CO., LIMITED
Tel +0086-551-64687285
Email sales@boppfilmsales.com
www.boppfilmsales.com · www.apigcl.com

PVC Shrinkage Film
PVC 收缩膜

Document No. 文件编号	Revision 版本	Issue date 签发日期	Document type 文件类型
APIG-TDS-PVC-SHRINK-2018	**Rev. 1.0**	**2018-12-27**	**Technical Data Sheet / 技术数据表**

MATERIAL AND USE 材料与用途

Material: PVC (polyvinyl chloride). Use: packaging of electrical parts, automotive parts, meals, hardware, garments, makeup and photograph products. Developed for film applications; supplied transparent and opaque. the sheet states that the product is the F.D.A.

材质：PVC（聚氯乙烯）。用途：电气元件、汽车部件、餐食、五金、服装、化妆品、照相制品等的包装。为薄膜应用专门开发，有透明与不透明两种。载明该产品经美国 FDA 批准。

PROPERTIES 性能指标

Property 性能项目	Method 测试方法	Typical value 典型值
Thickness 厚度	mil (thousandth of an inch)	7.0 – 40, in roll
Thickness tolerance 厚度公差	-	±7% (below 7.5 mil);±5% (7.6 – 40 mil)
Width tolerance 宽度公差	-	±1/16 inch, in roll
Colour 颜色	-	Various 多种
Gloss value 光泽度 (60°)	ASTM D523	Lightly tinted transparent 轻淡着色透明 140 ±15; deeply tinted transparent 深着色透明 100 ±25; opaque 不透明 90 ±15
Black specks 黑点	-	Max. 2 per square — 面积单位待补
Fish eyes 鱼眼	-	待补
Specific gravity 比重	ASTM D792	Transparent 1.34 ±0.02; opaque 1.40 ±0.04
Tensile strength 拉伸强度	ASTM D638	6,000 PSI min.
Elongation 断裂伸长率	ASTM D638	100% min. (20 mil and below); 70% min. (above 20 mil)
Impact strength 冲击强度	ASTM D1 790	待补
Cold brittle temperature 低温脆化温度	-	5 / -4 / -22 / -31 °F —— 四个牌号与数值的对应关系待补

NOTES 备注

cells that the scan does not make legible are marked pending (待补).

数值按 APIG 技术资料录入;空缺单元格标注「待补」。FDA 批准字样为该表述，此处保留。

地址 ADD.: No.3399, Luzhou Ave., Baohe Dist., Hefei, Anhui 230051, China | 安徽省合肥市包河区庐州大道3399号
传真 Fax: +0086-551-64683490 **营业执照注册号 Business License Reg. No.:** 91340100575703313N
海关注册编码 Customs Reg. Code: 3401961393